

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2002 年 1 月 10 日 (10.01.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 ✓  
WO 02/02693 A1

- (51) 国際特許分類: C08L 53/02, 25/14 (HOSHI, Susumu) [JP/JP]; 〒246-0035 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷3-32-20 Kanagawa (JP). 久保伸明 (KUBO, Nobuaki) [JP/JP]; 〒216-0031 神奈川県川崎市宮前区神木本町4-18-6-202 Kanagawa (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP00/04373
- (22) 国際出願日: 2000 年 6 月 30 日 (30.06.2000)
- (25) 国際出願の言語: 日本語 (74) 代理人: 吉岡正志 (YOSHIOKA, Masashi); 〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目3番5号 赤坂アビタシオンビル 3階 Tokyo (JP).
- (26) 国際公開の言語: 日本語 (81) 指定国 (国内): CN, DE, JP, KR, US.
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 旭化成株式会社 (ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒530-8205 大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号 Osaka (JP). 添付公開書類:  
- 国際調査報告書
- (72) 発明者; および  
(75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 星 進 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。



WO 02/02693 A1

(54) Title: STYRENE POLYMER COMPOSITION

(54) 発明の名称: スチレン系共重合体組成物 ✓

(57) Abstract: A styrene polymer composition which comprises (I) a styrene/n-butyl acrylate copolymer having styrene monomer units and n-butyl acrylate monomer units in a specific proportion and (II) a branched block copolymer which comprises vinylaromatic hydrocarbon monomer units and conjugated diene monomer units in a specific proportion and has a block structure comprising at least one vinylaromatic hydrocarbon polymer block and at least one polymer block selected from the group consisting of at least one conjugated diene polymer block and at least one vinylaromatic hydrocarbon/conjugated diene copolymer block. In the branched copolymer (II), the at least one vinylaromatic hydrocarbon polymer block has at least one molecular-weight peak in each of two different specific ranges, and the vinylaromatic hydrocarbon monomer units have a specific block proportion.

[続葉有]

53



---

(57) 要約:

スチレン単量体単位とアクリル酸 *n*-ブチル単量体単位とを特定の比で含有するスチレン／アクリル酸 *n*-ブチル共重合体 (I) と、ビニル芳香族炭化水素単量体単位と共役ジエン単量体単位とを特定の比で含有し、少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素重合体ブロックと、少なくとも1つの共役ジエン重合体ブロック及び少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素／共役ジエン共重合体ブロックからなる群から選ばれる少なくとも1つの重合体ブロックとを含有するブロック構造を有する分岐ブロック共重合体 (II) とを包含するスチレン系重合体組成物であって、該分岐共重合体 (II) の少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素重合体ブロックは、2つの異なる特定の範囲に各々少なくとも1つのピーク分子量を有し、該分岐共重合体 (II) に含まれるビニル芳香族炭化水素単量体単位が特定のブロック率を有する組成物。

## 明 細 書

## スチレン系重合体組成物

## 技術分野

本発明は、スチレン／アクリル酸  $n$ －ブチル共重合体（I）とビニル芳香族炭化水素単量体単位及び共役ジエン単量体単位を含有する分岐ブロック共重合体（II）とを包含するスチレン系重合体組成物に関する。さらに詳しくは、本発明は、スチレン単量体単位とアクリル酸  $n$ －ブチル単量体単位とを特定の比で含有するスチレン／アクリル酸  $n$ －ブチル共重合体（I）と、ビニル芳香族炭化水素単量体単位と共役ジエン単量体単位とを特定の比で含有し、少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素重合体ブロックと、少なくとも1つの共役ジエン重合体ブロック及び少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素／共役ジエン共重合体ブロックからなる群から選ばれる少なくとも1つの重合体ブロックとを含有するブロック構造を有する分岐ブロック共重合体（II）とを包含するスチレン系重合体組成物であって、該分岐共重合体（II）の該少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素重合体ブロックは、そのゲルパーミエーションクロマトグラムにおいて2つの異なる特定の範囲に各々少なくとも1つのピーク分子量を有し、該分岐ブロック共重合体（II）に含まれるビニル芳香族炭化水素単量体単位が特定のブロック

率を有しており、該スチレン／アクリル酸 *n*－ブチル共重合体（I）と該分岐ブロック共重合体（II）との重量比が特定の範囲にあることを特徴とする、スチレン系重合体組成物に関する。

本発明のスチレン系重合体組成物から得られる成形品（シート、フィルムなど）は、引張弾性率、破断伸び、面衝撃強度が大きく、透明性、耐熱性に優れるだけでなく、フィッシュアイ（fish eye、以下しばしば「FE」と略す）も少ない。さらに、本発明のスチレン系重合体組成物に特定の安定剤を添加してなる組成物から得られる成形品（シート、フィルムなど）は、FEがさらに少ない。また、上記のシートから得られる熱収縮性フィルムは、FEが少ないだけでなく、低温収縮性にも優れている。

#### 従来技術

ビニル芳香族炭化水素単量体単位と共役ジエン単量体単位とを含有する、ビニル芳香族炭化水素単量体単位含有量が比較的高いブロック共重合体は、透明性、耐衝撃性などの特性を有するので、射出成形用途、押し出し成形用途（シート、フィルムなど）などに使われている。とりわけ、上記ブロック共重合体とビニル芳香族炭化水素／脂肪族不飽和カルボン酸系誘導体共重合体とを包含する組成物は、透明性、機械特性及び収縮性に優れているので、シート、フィルムなどとして用いられている。

該組成物、または該組成物から得られるシートやフィルムに関し、従来からいくつかの提案がなされている。たとえば、日本国特開昭59-221348号公報には、引張強度、弾性率、衝撃強度が大きく、光学特性、延伸特性、耐クラック特性などに優れる組成物として、脂肪族不飽和カルボン酸系誘導体含有量が5～80重量%で、ビカット軟化点が90℃以下であるビニル芳香族炭化水素／脂肪族不飽和カルボン酸系誘導体共重合体と、少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素重合体ブロック及び共役ジエンを主体とする少なくとも1つの重合体ブロックを有する共重合体とを包含する組成物が開示されている。また、日本国特開昭61-25819号公報には、低温収縮性、光学特性、耐クラック特性、寸法安定性などに優れる熱収縮性フィルムとして、ビニル芳香族炭化水素含有量が20～95重量%で、ビカット軟化点が90℃以下であるビニル芳香族炭化水素／脂肪族不飽和カルボン酸系誘導体共重合体と、少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素重合体ブロックと共役ジエン誘導体を主体とする重合体ブロックを有する共重合体とを包含する組成物を延伸して得られる低温収縮性フィルムが開示されている。また、日本国特開平5-104630号公報には、経時安定性と耐衝撃性に優れた透明性熱収縮性フィルムとして、ビカット軟化点が105℃以下であるビニル芳香族炭化水素／脂肪族不飽和カルボン酸系誘導体共重合体と、少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素重合体ブロック及び共役ジエン誘導体を主体と

する少なくとも1つの重合体ブロックを有する共重合体とを包含する組成物のフィルムで、特定方向の熱収縮力が特定の範囲にある熱収縮性硬質フィルムが開示されている。また、日本国特開平6-220278号公報には、透明性、剛性及び低温面衝撃性に優れた組成物として、ビニル芳香族炭化水素及び共役ジエンを含有するブロック共重合体であって、特定のブロック構造と特定の分子量分布とを有する共重合体と、ビニル芳香族炭化水素／（メタ）アクリル酸エステル共重合体樹脂とを包含する組成物が開示されている。また、日本国特開平7-216187号公報には、透明性と耐衝撃性に優れた樹脂組成物として、2つのビニル芳香族炭化水素重合体ブロック及び2つのビニル芳香族炭化水素／共役ジエン共重合体ブロックを有するブロック共重合体と、ビニル芳香族炭化水素／（メタ）アクリル酸エステル共重合体とを包含する、透明で高強度の樹脂組成物が開示されている。

しかしながら、上に挙げた従来の、ビニル芳香族炭化水素及び共役ジエンを含有するブロック共重合体とビニル芳香族炭化水素／脂肪族不飽和カルボン酸系誘導体共重合体とを包含する組成物は、比較的薄いシートやフィルムの製造に用いると、引張弾性率、破断伸び、面衝撃強度が大きく、透明性、耐熱性に優れるだけでなく、FEも少ないシートやフィルムを得ることはできない、という問題を抱えている。しかも、上記の特許文献にはこの問題を解決するための方法は記載されていない。

## 発明の概要

このような状況の下で、本発明者らは、従来技術に伴う上記の問題を解決するために鋭意研究を重ねた。その結果、意外にも、スチレン単量体単位とアクリル酸  $n$  -ブチル単量体単位とを特定の比で含有するスチレン／アクリル酸  $n$  -ブチル共重合体 (I) と、ビニル芳香族炭化水素単量体単位と共役ジエン単量体単位とを特定の比で含有し、少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素重合体ブロックと、少なくとも1つの共役ジエン重合体ブロック及び少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素／共役ジエン共重合体ブロックからなる群から選ばれる少なくとも1つの重合体ブロックとを含有するブロック構造を有する分岐ブロック共重合体 (II) とを包含するスチレン系重合体組成物であって、該分岐共重合体 (II) の該少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素重合体ブロックは、そのゲルパーミエーションクロマトグラムにおいて2つの異なる範囲に各々少なくとも1つのピーク分子量を有し、該分岐ブロック共重合体 (II) に含まれるビニル芳香族炭化水素単量体単位が特定のブロック率を有しており、該スチレン／アクリル酸  $n$  -ブチル共重合体 (I) と該分岐ブロック共重合体 (II) との重量比が特定の範囲にあることを特徴とするスチレン系重合体組成物が、引張弾性率、破断伸び、面衝撃強度が大きく、透明性、耐熱性に優れるだけでなく、FEも少ない成形品 (シート、フィルムなど)

を提供することのできる組成物であることを見出した。この知見に基づき、本発明は完成された。

したがって、本発明の1つの目的は、引張弾性率、破断伸び、面衝撃強度が大きく、透明性、耐熱性に優れるだけでなく、F Eも少ないシートやフィルムなどの成形品を提供することのできるスチレン系重合体組成物を提供することである。

本発明の上記及びその他の諸目的、諸特徴ならびに諸利益は、添付の図面を参照しながら行う以下の詳細な説明及び請求の範囲の記載から明らかとなる。

#### 図面の簡単な説明

図1は、本発明で用いられるスチレン／アクリル酸 n -ブチル共重合体 (I) の180～240℃における熔融粘度の好ましい範囲を説明するためのグラフである。図1において、実線は、上記の好ましい熔融粘度範囲の下限を示す次の式

熔融粘度範囲の下限

$$= 1.46 \times 10^5 - 1119.2 \times T + 2.256 \times T^2$$

(式中、Tは温度(℃)を示す)

で表される曲線である。破線は、上記の好ましい熔融粘度範囲の上限を示す次の式



## 溶融粘度範囲の上限

$$= 2.91 \times 10^5 - 2350 \times T + 5 \times T^2$$

(式中、Tは温度(℃)を示す)

で表される曲線である。

## 発明の詳細な説明

本発明によれば、

スチレン単量体単位の含有量が80～89重量%、アクリル酸n-ブチル単量体単位の含有量が20～11重量%であるスチレン/アクリル酸n-ブチル共重合体(I)、及び

ビニル芳香族炭化水素単量体単位の含有量が65～85重量%、共役ジエン単量体単位の含有量が35～15重量%である分岐ブロック共重合体(II)

を包含するスチレン系重合体組成物であって、

該分岐ブロック共重合体(II)は、少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素重合体ブロックと、少なくとも1つの共役ジエン重合体ブロック及び少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素/共役ジエン共重合体ブロックからなる群から選ばれる少なくとも1つの重合体ブロックとを含有するブロック構造を有し、

該分岐ブロック共重合体(II)の該少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素重合体ブロックは、そのゲルパーミエーションクロマトグラムにおいて5,000～30,000の範囲と

50,000～150,000の範囲に各々少なくとも1つのピーク分子量を有し、

該分岐ブロック共重合体（II）に含まれるビニル芳香族炭化水素単量体単位の総重量に対する、該少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素重合体ブロックに含まれるビニル芳香族炭化水素単量体単位の重量％で定義される、ビニル芳香族炭化水素単量体単位のブロック率が、90重量％より大きく、100重量％以下であり、

該スチレン／アクリル酸n－ブチル共重合体（I）と該分岐ブロック共重合体（II）との重量比が10／90～90／10である、

ことを特徴とするスチレン系重合体組成物が提供される。

本発明の理解を容易にするために、以下、本発明の基本的特徴及び諸態様を列挙する。

1. スチレン単量体単位の含有量が80～89重量％、アクリル酸n－ブチル単量体単位の含有量が20～11重量％であるスチレン／アクリル酸n－ブチル共重合体（I）と、ビニル芳香族炭化水素単量体単位の含有量が65～85重量％、共役ジエン単量体単位の含有量が35～15重量％である分岐ブロック共重合体（II）とを包含するスチレン系重合体組成物であって、

該分岐ブロック共重合体（II）は、少なくとも1つのビニ

ル芳香族炭化水素重合体ブロックと、少なくとも1つの共役ジエン重合体ブロック及び少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素／共役ジエン共重合体ブロックからなる群から選ばれる少なくとも1つの重合体ブロックとを含有するブロック構造を有し、

該分岐ブロック共重合体（I I）の該少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素重合体ブロックは、そのゲルパーミエーションクロマトグラムにおいて5,000～30,000の範囲と50,000～150,000の範囲に各々少なくとも1つのピーク分子量を有し、

該分岐ブロック共重合体（I I）に含まれるビニル芳香族炭化水素単量体単位の総重量に対する、該少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素重合体ブロックに含まれるビニル芳香族炭化水素単量体単位の重量％で定義される、ビニル芳香族炭化水素単量体単位のブロック率が、90重量％より大きく、100重量％以下であり、

該スチレン／アクリル酸 n - ブチル共重合体（I）と該分岐ブロック共重合体（I I）との重量比が10／90～90／10であることを特徴とする、スチレン系重合体組成物。

2. 該スチレン／アクリル酸 n - ブチル共重合体（I）のスチレン単量体単位の含有量が83～89重量％、アクリル酸 n - ブチル単量体単位の含有量が17～11重量％であることを特徴とする、前項1に記載のスチレン系重合体組成物。

3. 該分岐ブロック共重合体 (I I) の共役ジエン単量体単位が1, 3-ブタジエン及びイソプレンから成る群から選ばれる少なくとも1種の共役ジエンに由来することを特徴とする、前項1又は2に記載のスチレン系重合体組成物。

4. 該分岐ブロック共重合体 (I I) の共役ジエン単量体単位の脂肪族二重結合が部分的に水添されており、その水添率が1～50%であることを特徴とする、前項1～3のいずれかに記載のスチレン系重合体組成物。

5. 該スチレン/アクリル酸n-ブチル共重合体 (I) の180～240℃における溶融粘度P(T)が、次の関係式：

$$1.46 \times 10^5 - 1119.2 \times T + 2.256 \times T^2 \\ \leq P(T) \leq \\ 2.91 \times 10^5 - 2350 \times T + 5 \times T^2$$

(ただし、Tは溶融粘度の測定温度(℃)を表し、P(T)は測定温度T(℃)における溶融粘度(ポイズ)を表す。)

を満たすことを特徴とする、前項1～4のいずれかに記載のスチレン系重合体組成物。

6. 該スチレン／アクリル酸 n-ブチル共重合体 (I) の 30℃における貯蔵弾性率が  $1.5 \times 10^9 \sim 2.5 \times 10^9$  Pa の範囲であり、該共重合体 (I) が、30℃における貯蔵弾性率の 50% の貯蔵弾性率を示す温度が 75～100℃ の範囲であることを特徴とする、前項 1～5 のいずれかに記載のスチレン系重合体組成物。

7. 安定剤として 2- [1- (2-ヒドロキシ-3, 5-ジ-tert-ペンチルフェニル) エチル] -4-6-ジ-tert-ペンチルフェニルアクリレートを、該スチレン／アクリル酸 n-ブチル共重合体 (I) と該分岐ブロック共重合体 (II) との合計 100 重量部に対して 0.05～3 重量部含むことを特徴とする、前項 1～6 のいずれかに記載のスチレン系重合体組成物。

以下、本発明について詳しく説明する。

本発明において、重合体を構成する各単量体単位の命名は、該単量体単位が由来する単量体の命名に従っている。それ故、「ビニル芳香族炭化水素単量体単位」とは、単量体であるビニル芳香族炭化水素を重合した結果生ずる、重合体の構成単位を意味し、その構造は、置換ビニル基に由来する置換エチレン基の二つの炭素が結合部位となっている分子構造である。又、「共役ジエン単量体単位」とは、単量体である共役ジエン単量体を重合した結果生ずる、重合体の構成単位を意味し、その構造は、

共役ジエン単量体に対応するオレフィンの二つの炭素が結合部位となっている分子構造である。

本発明のスチレン系重合体組成物は、スチレン／アクリル酸 n-ブチル共重合体 (I) と分岐ブロック共重合体 (II) とを包含するスチレン系重合体組成物 (以下、しばしば「スチレン系重合体組成物」と略す) である。

本発明で用いられるスチレン／アクリル酸 n-ブチル共重合体 (I) は、スチレン単量体単位、アクリル酸 n-ブチル単量体単位をそれぞれ 80～89 重量%、20～11 重量% 含有する共重合体である。スチレン単量体単位の含有量は、好ましくは 83～89 重量% である。スチレン単量体単位の含有量が 80 重量% 未満または 89 重量% より大きい場合には、スチレン系重合体組成物から得られる成形品の透明性が悪化するため、好ましくない。

本発明で用いられるスチレン／アクリル酸 n-ブチル共重合体 (I) の 180～240℃ における熔融粘度  $P(T)$  は、次の関係式：

$$\begin{aligned} 1.46 \times 10^5 - 1119.2 \times T + 2.256 \times T^2 \\ \leq P(T) \leq \\ 2.91 \times 10^5 - 2350 \times T + 5 \times T^2 \end{aligned}$$

(ただし、 $T$  は熔融粘度の測定温度 (℃) を表し、 $P(T)$  は測定温度  $T$  (℃) における熔融粘度 (ポイズ) を表す。)

を満足することが好ましい。

図1は、本発明で用いられるスチレン／アクリル酸n－ブチル共重合体（I）の180～240℃における熔融粘度の好ましい範囲を説明するためのグラフである。図1において、実線は、上記の好ましい熔融粘度範囲の下限を示す次の式

熔融粘度範囲の下限

$$= 1.46 \times 10^5 - 1119.2 \times T + 2.256 \times T^2$$

（式中、Tは温度（℃）を示す）

で表される曲線である。破線は、上記の好ましい熔融粘度範囲の上限を示す次の式

熔融粘度範囲の上限

$$= 2.91 \times 10^5 - 2350 \times T + 5 \times T^2$$

（式中、Tは温度（℃）を示す）

で表される曲線である。

熔融粘度P（T）が上記関係式で表わされる上限値より大きい場合には、スチレン系重合体組成物から得られるシートに比較的小さなFEが発生する傾向がある。また、熔融粘度P（T）が上記関係式で表わされる下限値より小さい場合には、スチレン

系重合体組成物から得られるシートに比較的大きなFEが発生する傾向がある。

なお、スチレン／アクリル酸n-ブチル共重合体(I)の180～240℃における熔融粘度は、キャピログラフ(日本国東洋精機(株)社製)で測定した、シェアレート(SR)が $61\text{ sec}^{-1}$ における値である。この測定は、キャピラリー長さ(L)が10.0mm、キャピラリー径(D)が1.00mm、バレル径(B)が9.50mmであるという条件で、180～240℃の温度範囲で行われる。

スチレン／アクリル酸n-ブチル共重合体(I)の貯蔵弾性率については、30℃における貯蔵弾性率が $1.5 \times 10^9 \sim 2.5 \times 10^9\text{ Pa}$ の範囲にあり、30℃における貯蔵弾性率の50%となる温度が75～100℃の範囲にあることが好ましい。スチレン／アクリル酸n-ブチル共重合体(I)の30℃における貯蔵弾性率は、 $1.7 \times 10^9 \sim 2.3 \times 10^9\text{ Pa}$ の範囲であることがさらに好ましい。貯蔵弾性率が30℃における貯蔵弾性率の50%となる温度は、77～95℃の範囲にあることがさらに好ましい。

スチレン／アクリル酸n-ブチル共重合体(I)の30℃における貯蔵弾性率が $1.5 \times 10^9\text{ Pa}$ 未満である場合は、スチレン系重合体組成物から得られる成形品の剛性の向上が十分でない傾向がある。一方、 $2.5 \times 10^9\text{ Pa}$ より大きい場合は、成形品の破断伸びの向上が十分でない傾向がある。また、貯蔵



弾性率が30℃における貯蔵弾性率の50%となる温度が75℃未満である場合は、成形品の耐熱性の向上が十分でない傾向がある。一方、貯蔵弾性率が30℃における貯蔵弾性率の50%となる温度が100℃を超える場合は、スチレン系重合体組成物から得られる熱収縮性フィルムは、低温収縮性の向上が十分でない傾向がある。

本発明に使用するスチレン-アクリル酸n-ブチル共重合体(I)の貯蔵弾性率は、DMA983(米国DUPONT社製)で、周波数を共鳴周波数とし、昇温速度を2℃/minとして測定した値である。

本発明に使用するスチレン-アクリル酸n-ブチル共重合体(I)の180~240℃の熔融粘度、30℃における貯蔵弾性率、及び貯蔵弾性率30℃における貯蔵弾性率の50%となる温度は、該共重合体を下記の重合方法によって製造する際の、スチレン及びアクリル酸n-ブチルの添加量、分子量調整剤の添加量、重合器中での滞留時間、重合温度などを調整することにより、制御することができる。

本発明で用いられるスチレン/アクリル酸n-ブチル共重合体(I)は、スチレン系樹脂の公知の製造方法、例えば、塊状重合法、溶液重合法、懸濁重合法、乳化重合法などを用いて製造することができる。

また、スチレン系重合体組成物の成形加工性を高めるという観点からは、スチレン/アクリル酸n-ブチル共重合体(I)

のメルトフローレート（以下、MFRと記す）〔JISK-6870に準拠し、G条件（温度：200℃、荷重：5Kg）で測定〕は0.1～20g/10minであることが好ましく、1～10g/10minであることがさらに好ましい。

本発明に使用する分岐ブロック共重合体（II）はビニル芳香族炭化水素単量体単位、共役ジエン単量体単位をそれぞれ65～85重量%、35～15重量%の含有量で含有する共重合体（II）である。ビニル芳香族炭化水素単量体単位、共役ジエン単量体単位の含有量は、好ましくは、それぞれ70～80重量%、30～20重量%である。

分岐ブロック共重合体（II）について、ビニル芳香族炭化水素単量体単位含有量が65重量%未満、共役ジエン単量体単位含有量が35重量%を超える場合は、スチレン系重合体組成物から得られる成形品中のFEが多くなるので好ましくない。一方、ビニル芳香族炭化水素含有量が85重量%を超え、共役ジエン含有量が15重量%未満である場合は、成形品の破断伸びが低下するため好ましくない。

本発明に使用する分岐ブロック共重合体（II）は、少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素重合体ブロックと、少なくとも1つの共役ジエン重合体ブロック及び少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素／共役ジエン共重合体ブロックからなる群から選ばれる少なくとも1つの重合体ブロックとを含有するブロック構造を有する。

本発明において、「分岐ブロック共重合体」とは、複数の重合体鎖が3～8官能のカップリング剤の残基で結合された構造を有するブロック共重合体を意味する。



分岐ブロック共重合体（I I）を構成する重合体鎖は、次の（1）～（3）の型の重合体鎖：



（1）少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素重合体ブロックと少なくとも1つの共役ジエン重合体ブロックとからなる重合体鎖；

（2）少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素重合体ブロック、少なくとも1つの共役ジエン重合体ブロック、及び少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素／共役ジエン共重合体ブロックからなる重合体鎖；

（3）少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素重合体ブロックと少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素／共役ジエン共重合体ブロックとからなる重合体鎖から選ばれる。

上記（1）、（2）、（3）の型に属する重合体鎖の例として、それぞれ、次の式で表されるブロック構造を有する重合体鎖を挙げることができる：





(Sはビニル芳香族炭化水素重合体ブロックを表し、Bは共役ジエン重合体ブロックを表し、B/Sはビニル芳香族炭化水素/共役ジエン共重合体ブロックを表し、nは1～5の自然数を表す。)




上記(1)～(3)の型の重合体鎖は、炭化水素溶媒中で有機リチウム化合物を開始剤として製造することができる。

該分岐ブロック共重合体(II)は、(1)～(3)の型の重合体鎖の任意の組合せ(同じ型に属する重合体鎖の組合せであってもよいし、異なる型に属する重合体鎖の組合せであってもよい)を、3～8官能のカップリング剤を用いて結合させることによって得ることができる。

3～8官能のカップリング剤の例として、四塩化ケイ素、四塩化スズ、エポキシ化大豆油、テトラグリシジル-1, 3-ビスアミノメチルシクロヘキサン、ポリハロゲン化炭化水素、カル

ボン酸エステル、ポリビニル化合物などを挙げることができる。

該分岐ブロック共重合体 (I I) のブロック構造の例として、次の式：



(S はビニル芳香族炭化水素重合体ブロックを表し、S の添番号はビニル芳香族炭化水素ブロック (S) のブロック同定番号を表し、B は共役ジエン重合体ブロックを表し、B / S はビニル芳香族炭化水素 / 共役ジエン共重合体ブロックを表し、X は四塩化ケイ素、四塩化スズ、エポキシ化大豆油、テトラグリシジル-1, 3-ビスアミノメチルシクロヘキサン、ポリハロゲン化炭化水素、カルボン酸エステル、ポリビニル化合物などの3～8官能のカップリング剤の残基を表し、n は1～5の自然数を表し、m、k はm + k が3～8であるような自然数を表す)

で表されるブロック構造を挙げることができる。

分岐ブロック共重合体 (I I) を製造する際の重合温度及び

多官能カップリング剤添加後のカップリング反応温度は、一般には $-10 \sim 150^{\circ}\text{C}$ 、好ましくは $40 \sim 120^{\circ}\text{C}$ である。重合に要する時間は条件によって異なるが、通常は10時間以内、好ましくは0.5～5時間である。多官能カップリング剤添加後のカップリング反応時間は1～60分である。また、重合系は窒素ガスなどの不活性ガス雰囲気に置換するのが望ましい。重合圧力については、上記の重合温度範囲で単量体及び溶媒を液層に維持するに十分な圧力の範囲である限り、特に制限はない。また、重合系内には触媒やリビングポリマーを不活性化させるような不純物、例えば水、酸素、炭酸ガスなどが混入しないよう留意する必要がある。

本発明に使用する分岐ブロック共重合体（I I）は、ポリマーの分子量分布を有することが好ましい。ポリマー分岐ブロック共重合体とは、特公昭48-4106号公報（米国特許第3639517号に対応）に記載されているような、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（以下しばしば「GPC」と略す）で得られた分子量分布曲線において複数のモード又はピークを示す分岐ブロック共重合体である。

本発明に使用する分岐ブロック共重合体（I I）のビニル芳香族炭化水素重合体ブロックは、そのゲルパーミエーションクロマトグラムにおいて $5,000 \sim 30,000$ の範囲と $50,000 \sim 150,000$ の範囲に各々少なくとも1つのピーク分子量を有するものであり、好ましくは $10,000 \sim 25,$

000の範囲と60, 000~130, 000の範囲に各々少なくとも1つのピーク分子量を有するものである。

分岐ブロック共重合体 (I I) のビニル芳香族炭化水素重合体ブロックがピーク分子量について上記の要件を満足しない場合は、スチレン系重合体組成物から得られる成形品の耐衝撃性が低下したり、透明性が悪化したりするため、好ましくない。

ビニル芳香族炭化水素重合体ブロックのピーク分子量は、ビニル芳香族炭化水素重合体ブロックを製造する際の触媒量、ビニル芳香族炭化水素の添加量を変えることにより調整することができる。

分岐ブロック共重合体 (I I) の少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素重合体ブロックのピーク分子量の測定は、次のような方法によって行うことができる。まず、分岐ブロック共重合体 (I I) を、四酸化オスミウムを触媒としてターシャリーブチルヒドロパーオキシドによって酸化分解し、ビニル芳香族炭化水素重合体ブロック成分 (但し平均重合度が約30以下のビニル芳香族炭化水素重合体成分は除かれている) を得る [I. M. KOLTHOFF, et al., J. Polym. Sci. 1, 429 (1946) 参照]。次に、得られたビニル芳香族炭化水素重合体ブロック成分をGPCにかけてGPC曲線を得る。続いて、単分散ポリスチレンをGPCにかけてそのピークカウント数と分子量から作成した検量線を用い、定法 [例えば、「ゲルパーミエーションクロマトグラフィー」、(1

976年、丸善株式会社発行)を参照]に従ってピーク分子量を求めることができる。

本発明において、分岐ブロック共重合体(I I)を製造する際に用いる炭化水素溶媒の例としては、ブタン、ペンタン、ヘキサン、イソペンタン、ヘプタン、オクタン、イソオクタンなどの脂肪族炭化水素類；シクロペンタン、メチルシクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、エチルシクロヘキサンなどの脂環式炭化水素類；ベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、キシレンなどの芳香族炭化水素類などを挙げることができる。これらは単独で使用してもよいし、2種以上混合して使用してもよい。

分岐ブロック共重合体(I I)に用いられるビニル芳香族炭化水素単量体単位の例としては、スチレン、*o*-メチルスチレン、*p*-メチルスチレン、*p*-*tert*-ブチルスチレン、2,4-ジメチルスチレン、 $\alpha$ -メチルスチレン、ビニルナフタレン、ビニルアントラセン、1,1-ジフェニルエチレンなどに由来する単量体単位を挙げることができる。これらの中で、スチレンに由来する単量体単位が特に好ましい。これらは単独で使用してもよいし、2種以上混合して使用してもよい。

分岐ブロック共重合体(I I)に用いられる共役ジエン単量体単位の例として、1,3-ブタジエン、2-メチル-1,3-ブタジエン(イソプレン)、2,3-ジメチル-1,3-ブタジエン、1,3-ペンタジエン、1,3-ヘキサジエンなど



に由来する単量体単位を挙げることができる。これらは単独で使用してもよいし、2種以上混合して使用してもよい。共役ジエン単量体単位は、1, 3-ブタジエン及びイソプレンからなる群から選ばれる少なくとも1種の共役ジエンに由来する単量体単位であることが好ましい。

成形品のFE抑制効果を高めるという観点からは、分岐ブロック共重合体(I I)における共役ジエン単量体単位の少なくとも一部がイソプレンに由来する単量体単位であることが好ましい。また、その場合、分岐ブロック共重合体(I I)の共役ジエン重合体ブロックは、イソプレン単独重合体ブロックだけからなっているてもよいし、イソプレン単独重合体ブロックと1, 3-ブタジエン単独重合体ブロックとからなっているてもよいし、イソプレン/1, 3-ブタジエン共重合体ブロックだけからなっているてもよい。

FE抑制効果を高めるというという観点からは、また、分岐ブロック共重合体(I I)の共役ジエン単量体単位の脂肪族二重結合が部分的に水添されており、その水添率(水素添加率)は1~50%であることが好ましく、3~40%であることがさらに好ましく、5~30%であることがさらに好ましい。

本発明において、分岐ブロック共重合体(I I)の共役ジエン単量体単位の脂肪族二重結合の水添率(水素添加率)とは、分岐ブロック共重合体(I I)に含まれる共役ジエン単量体単位の脂肪族二重結合のうち、水添されて飽和炭化水素結合に転

換されているものの割合である。

水添率は赤外分光光度計、核磁気共鳴装置などによって測定することができる。

水添反応に使用される触媒としては、不均一系触媒と均一系触媒とがある。

不均一系触媒の例としては、Ni、Pt、Pd、Ruなどの金属をカーボン、シリカ、アルミナ、ケイソウ土などの担体に担持させた担持型触媒を挙げることができる。

均一系触媒の例としては、Ni、Co、Fe、Crなどの有機塩又はアセチルアセトン塩と有機Alなどの還元剤とを用いるいわゆるチーグラ型触媒；Ru、Rhなどの有機金属化合物などのいわゆる有機錯体触媒；はチタノセン化合物に還元剤として有機Li、有機Al、有機Mgなどを用いる触媒を挙げることができる。

本発明に用いられる分岐ブロック共重合体（II）の共役ジエン単量体単位の脂肪族二重結合を部分的に水添するための具体的な方法としては、日本国特公昭42-8704号公報（AU6453173、CA815575、及びDE1222260に対応）、日本国特公昭43-6636号公報（米国特許第3333024号に対応）に記載された方法、好ましくは日本国特公昭63-4841号公報（米国特許第4501857号に対応）、日本国特公昭63-5401号公報（米国特許第4501857号に対応）に記載された方法を用いて、不活性溶

媒中で水素添加触媒の存在下で水素添加を行うという方法を挙げることができる。

上記したように、本発明で用いられる分岐ブロック共重合体（I I）は、ビニル芳香族炭化水素単量体単位及び共役ジエン単量体単位を含有し、少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素重合体ブロックと、少なくとも1つの共役ジエン重合体ブロック及び少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素／共役ジエン共重合体ブロックからなる群から選ばれる少なくとも1つの重合体ブロックとを含有するブロック構造を有する。

該分岐ブロック共重合体（I I）のビニル芳香族炭化水素単量体単位の総重量に対する、該少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素重合体ブロックに含まれるビニル芳香族炭化水素単量体単位の重量％で定義される、ビニル芳香族炭化水素単量体単位のブロック率は、90重量％より大きく、100重量％以下である。ビニル芳香族炭化水素単量体単位のブロック率は、好ましくは92～100重量％である。

ビニル芳香族炭化水素単量体単位のブロック率が90重量％以下である場合は、成形品の耐熱性が低下するため好ましくない。

ビニル芳香族炭化水素単量体単位のブロック率は、具体的には、上記の、ビニル芳香族炭化水素重合体ブロックのピーク分子量の測定に用いた成分（分岐ブロック共重合体中のビニル芳香族炭化水素重合体ブロック）の量を測定し、次の式：

ビニル芳香族炭化水素単量体単位のブロック率（重量％）

$$= \left( \frac{\text{分岐ブロック共重合体中のビニル芳香族炭化水素重合体ブロックの重量}}{\text{分岐ブロック共重合体中のビニル芳香族炭化水素の総重量}} \right) \times 100$$

から求めた値である。

ビニル芳香族炭化水素単量体単位のブロック率は、分岐ブロック共重合体（I I）のビニル芳香族炭化水素／共役ジエン共重合体ブロックを製造するときの、ビニル芳香族炭化水素単量体及び共役ジエン単量体の添加量、重合反応性比などを変えることによって調整することができる。具体的には、ビニル芳香族炭化水素単量体と共役ジエン単量体との混合物を連続的に重合系に供給しながら重合する方法、極性化合物或はランダム化剤を使用してビニル芳香族炭化水素単量体と共役ジエン単量体とを共重合する方法などを、単独または組み合わせて用いることによって、上記のブロック率を調整することができる。

極性化合物やランダム化剤の例としては、テトラヒドロフラン、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジブチルエーテルなどのエーテル類、トリエチルアミン、テトラメチルエチレンジアミンなどのアミン類、チオエーテル類、ホスフィン類、ホスホルアミド類、アルキルベンゼンスル

ボン酸塩、カリウムやナトリウムのアルコキシドなどを挙げる  
ことができる。

本発明に使用する分岐ブロック共重合体（ⅠⅠ）は、通常、  
10,000～500,000の数平均分子量を有する。分岐  
ブロック共重合体（ⅠⅠ）の数平均分子量は、標準ポリスチレ  
ンを基準にしてGPCによって求めることができる。

成形加工性を高めるという観点からは、本発明に使用する分  
岐ブロック共重合体（ⅠⅠ）のMFRは0.1～50g/10m  
inの範囲であることが好ましく、1～20g/10minの  
範囲であることがさらに好ましい。

本発明のスチレン重合体組成物において、スチレンーアクリ  
ル酸nーブチル共重合体（Ⅰ）と分岐ブロック共重合体（ⅠⅠ）  
との重量比は10/90～90/10であり、好ましくは20  
/80～80/20である。

スチレン／アクリル酸nーブチル共重合体（Ⅰ）の量が、該  
共重合体（Ⅰ）と分岐ブロック共重合体（ⅠⅠ）との合計量の  
90重量％を超える場合は、スチレン重合体組成物から得られ  
る成形品の耐衝撃性が低下するので好ましくない。また、10  
重量％未満である場合は、成形品の剛性が低下するので好まし  
くない。

本発明の組成物には安定剤として2-[1-(2-ヒドロキ  
シ-3,5-ジ-tert-ペンチルフェニル)エチル]-4-6-  
ジ-tert-ペンチルフェニルアクリレートを、該スチレン／アク

リル酸 *n*-ブチル (I) と該分岐ブロック共重合体 (II) との合計 100 重量部に対して 0.05 ~ 3 重量部、更に好ましくは 0.1 ~ 2 重量部添加することによって、一層の FE 抑制効果を得ることができる。安定剤の添加量が 0.05 重量部未満では、安定剤による FE 抑制効果はない。また、3 重量部を超えて添加しても、0.05 ~ 3 重量部添加した場合以上の FE 抑制効果はない。

本発明のスチレン系重合体組成物にはフェノール系安定剤の少なくとも 1 種を該共重合体 (I) と該共重合体 (II) との合計 100 重量部に対して 0.05 ~ 3 重量部添加することができる。また、有機ホスフェート系、有機ホスファイト系安定剤の少なくとも 1 種を該共重合体 (I) と該共重合体 (II) との合計 100 重量部に対して 0.05 ~ 3 重量部添加することができる。

フェノール系安定剤の例としては、*n*-オクタデシル 3-(3, 5-ジ-*t*-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオネート、2-*t*-ブチル-6-(3-*t*-ブチル-2-ヒドロキシ-5-メチルベンジル)-4-メチルフェニルアクリレート、2, 4-ビス[(オクチルチオ)メチル]-*o*-クレゾール、テトラキス[メチレン-3-(3, 5-ジ-*t*-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオネート]メタン、1, 3, 5-トリメチル-2, 4, 6-トリス(3, 5-ジ-*t*-ブチル-4-ヒドロキシベンジル)ベンゼン、2, 4-ビス-(*n*-オ

クチルチオ) - 6 - (4 - ヒドロキシ - 3, 5 - ジ - t - ブチルアニリノ) - 1, 3, 5 - トリアジンなどを挙げることができる。

有機ホスフェート系、有機ホスファイト系安定剤の例としては、トリス - (ノニルフェニル) フォスファイト、2, 2 - メチレンビス (4, 6 - ジ - t - ブチルフェニル) オクチルホスファイト、2 - { [ 2, 4, 8, 10 - テトラキス (1, 1 - ジメチルエチル) ジベンゾ [d, f] [1, 3, 2] ジオキサフォスフェフィン - 6 - イル] オキシ } - N, N - ビス { 2 - [ [ 2, 4, 8, 10 - テトラキス (1, 1 - ジメチルエチル) ジベンゾ [d, f] [1, 3, 2] ジオキサフォスフェフィン - 6 - イル] オキシ } - エチル } - エタンアミン、トリス (2, 4 - ジ - t - ブチルフェニル) フォスファイトなどを挙げることができる。

本発明のスチレン系重合体組成物は、従来のどんな配合方法によっても製造することができる。たとえば、オープンロール、インテンシブミキサー、インターナルミキサー、コニーダー、二軸ローター付の連続混練機、押出機などの一般的な混和機を用いた熔融混練方法、各成分を溶剤に溶解又は分散混合後溶剤を加熱除去する方法などによって製造することができる。

本発明のスチレン系重合体組成物には、望まれるならば、添加剤を配合することができる。添加剤として用いられる重合体としては、ビニル芳香族炭化水素含有量が50重量%以下であ

るビニル芳香族炭化水素／共役ジエンブロック共重合体エラストマー、ゴム変性スチレン系重合体、非ゴム変性スチレン系重合体、ポリエチレンテレフタレートなどを挙げることができる。

添加剤としてはさらに、プラスチックの配合に一般的に用いられる添加剤を用いることができる。そのような添加剤の例としては、ガラス繊維、ガラスビーズ、シリカ、炭酸カルシウム、タルクなどの無機補強剤、有機繊維、クマロンインデン樹脂などの有機補強剤、有機パーオキサイド、無機パーオキサイドなどの架橋剤、チタン白、カーボンブラック、酸化鉄などの顔料、染料、難燃剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、帯電防止剤、滑剤、可塑剤、その他の増量剤、及びこれらの混合物を挙げることができる。

本発明の組成物は、そのまま又は着色して通常の熱可塑性樹脂と同様の加工手段によって成形し、広範な用途に使用できる。例えば、射出成形、吹込成形方法などによって成形し、OA機器部品、日用品、食品、雑貨、弱電部品などの容器に使用することができる。特に、ラミネート用フィルムなどの薄いフィルムや熱収縮性フィルムとして好適に使用することができる。

発明を実施するための最良の形態

以下、実施例及び比較例によって本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの例によって何ら限定されるものではない。



実施例及び比較例に使用した共重合体の物性は次のような方法によって測定した。

(1) 熔融粘度

熔融粘度 (ポイズ) は、キャピログラフ (東洋精機 (株) 社製) で測定した、シェアー (SR) が  $61 \text{ sec}^{-1}$  における値である。この測定は、キャピラリー長さ (L) が  $10.0 \text{ mm}$ 、キャピラリー径 (D) が  $1.00 \text{ mm}$ 、バレル径 (B) が  $9.50 \text{ mm}$  であるという条件で、 $180 \sim 240^\circ\text{C}$  の範囲で  $10^\circ\text{C}$  毎に行った。

(2) 貯蔵弾性率

共重合体の貯蔵弾性率は、DMA 983 (DUPONT 社製) を用い、周波数は共鳴周波数、昇温速度は  $2^\circ\text{C}/\text{min}$  で、厚さ約  $3 \text{ mm}$ 、幅約  $12 \text{ mm}$  の圧縮成形品をスパンが約  $15 \text{ mm}$  であるアームに取り付け、振幅  $0.2 \text{ mm}$  で測定した。

(3) MFR

JISK-6870 に基づき、G 条件 (温度  $200^\circ\text{C}$ 、荷重  $5 \text{ Kg}$ ) で測定した。

(4) 水添率

核磁気共鳴装置 (NMR) [BRUCKER 社 (ドイツ国)]

製DPX-400]を用いて測定した。

実施例及び比較例で得られたシートまたは熱収縮性フィルムの物性は次の方法によって測定あるいは評価した。

(1) 引張弾性率(剛性の目安)及び破断伸び

引張速度5mm/minでシート押出方向およびその直角方向について測定した。試験片は幅を12.7mm、標線間を50mmとした。

(2) 面衝撃強度(耐衝撃性の目安)

重錘形状を半径1/2インチとした以外はASTMD-1709に準拠して23℃で測定し、50%破壊値を求めた。

(3) 曇り価(haze)

シート表面に流動パラフィンを塗布し、ASTM D1003に準拠して測定した。

(4) ビカット軟化点(耐熱性の目安)

0.6mmのシートを約7~8枚重ねて厚さ3mmに圧縮成形したものを試験片とし、ASTM D-1525に準じて測定(荷重:1Kg、昇温速度:2℃/min)した。

(5) 80℃収縮率（低温収縮性の目安）

厚さ0.25mmのシートをテンター延伸機で押出方向の直角方向に5倍に一軸延伸して得た厚さ約60μmの延伸フィルムを、80℃の温水中に5分間浸漬し、次の式：

$$80^{\circ}\text{C}\text{収縮率}(\%) = \{ (L - L_1) / L \} \times 100$$

（ただし、Lは収縮前の長さを表し、L<sub>1</sub>は収縮後の長さを表す。）

によって算出した。

(6) フィッシュアイ（FE）（小さな球状の塊）

スクリュウの径が40mmであるシート押出機（押出温度235℃）で厚さ0.3mmのシートを6時間連続成形し、運転開始5分後と6時間後とにおける、シート面積300cm<sup>2</sup>当たりの0.5mm以上のFEの個数の差を数え、次のように評価した：

○：差が50個未満、

△：差が50～100個、

×：差が100個を超える。

実施例や比較例において用いたスチレン／アクリル酸n-ブチル共重合体A-1～A-3は次のように製造した。

攪拌器付き10Lオートクレープに、スチレンとアクリル酸n-ブチルとを表1に示す比率で合計5kg添加し、同時にエチルベンゼン0.3kgと、MFRを調整するための1,1ビス(t-ブチルパーオキシ)シクロヘキサンの所定量とを仕込み、110～150℃で2～10時間重合した後、ベント押出機で未反応のスチレン、アクリル酸n-ブチル、及びエチルベンゼンを取り除き、スチレン/アクリル酸n-ブチル共重合体を得た。

スチレン/アクリル酸n-ブチル共重合体A-1～A-4の物性を表1に示す。

実施例や比較例において用いる分岐ブロック共重合体B-1は次のように製造した。

ジャケット付き30L密閉反応器にスチレン40重量部を20重量%の濃度で含むシクロヘキサン溶液を仕込み、それにn-ブチルリチウム0.033重量部とテトラヒドロフラン0.05重量部を添加し、反応器内を窒素ガスで置換し、圧力を3～5Kg/cm<sup>2</sup>Gに維持しながら75℃で25分間重合した。その後、スチレン10重量部を20重量%の濃度で含むシクロヘキサン溶液とn-ブチルリチウム0.055重量部とを同時に一度に添加して75℃で10分間重合し、その後、スチレン20重量部を20重量%の濃度で含むシクロヘキサン溶液とn-ブチルリチウム0.088重量部とを同時に一度に添加して

75℃で15分間重合し、次に1, 3-ブタジエン10重量部を20重量%の濃度で含むシクロヘキサン溶液を一度に添加して75℃で10分間重合し、次に1, 3-ブタジエン10重量部とスチレン5重量部を20重量%の濃度で含むシクロヘキサン溶液を15分かけて連続的に添加しながら75℃で重合し、次に1, 3-ブタジエン5重量部を20重量%の濃度で含むシクロヘキサン溶液を一度に添加して75℃で5分間重合した。その後、V i k o f l e x 7170を0.46重量部添加して75℃で10分間カップリング反応を行った。その後、反応器中に水を $n$ -ブチルリチウムに対して2.0倍モル添加して数分(1~5分)間攪拌した後、安定剤を添加し、溶媒を除去することによって、安定剤を含む分岐ブロック共重合体B-1を回収した。

分岐ブロック共重合体B-2~B-7は分岐ブロック共重合体B-1と同様の方法で製造した。

分岐ブロック共重合体B-1~B-7のMFRは5~13の範囲であった。

#### 実施例1~5及び比較例1~6

表3に示された配合組成を有するスチレン系重合体組成物を、スクリー径が40mmであるシート押出機(押出温度200℃)で押し出し、厚さ0.25mmのシートを成形した。得られたシートの引張弾性率、破断伸び、及び曇り価を上記の方法

で測定した。また、シートを延伸して熱収縮フィルムを得、上記の方法で80℃収縮率を測定した。

また、同様に厚さ0.6mmのシートを成形し、得られたシートの面衝撃強度及びビカット軟化温度を上記の方法で測定した。

また、上記混合物をスクリュウの径が40mmであるシート押出機（押出温度235℃）を用いて厚さ0.3mmのシートを6時間連続成形し、上記の方法でFEを評価した。

#### 比較例 7

30℃における貯蔵弾性率が $2.3 \times 10^9$  Pa、貯蔵弾性率が30℃における貯蔵弾性率の50%となる温度が104℃、スチレン含有量が96重量%であるスチレン／アクリル酸n-ブチル共重合体を、スチレン／アクリル酸n-ブチル共重合体A-1を製造するのと同様の方法で製造した。

このスチレン／アクリル酸n-ブチル共重合体と分岐ブロック共重合体B-1とを配合し、スチレン／アクリル酸n-ブチル共重合体の含有率が50重量%、分岐ブロック共重合体B-1の含有率が50重量%であるスチレン系重合体組成物を得た。

得られたスチレン系重合体組成物を実施例1と同様の方法で成形した。得られたシートを延伸して得た熱収縮性フィルムの80℃収縮率は、13%という極めて低い値であった。

#### 実施例 6

日本国特公昭 63-5401 号公報に記載されている Ti 系水素添加触媒を用いて分岐ブロック共重合体 B-1 のブタジエン単量体単位の脂肪族二重結合の一部を水添し、水添され分岐ブロック共重合体 C-1 を得た。その水添率は 12 重量%であった。

表 4 に示す配合組成を有するスチレン系重合体組成物を実施例 1 と同様の方法で成形し、物性を測定あるいは評価した。結果を表 4 に示す。

#### 実施例 7

日本国特公昭 63-5401 号公報に記載されている Ti 系水素添加触媒を用いて分岐ブロック共重合体 B-3 のブタジエン単量体単位の脂肪族二重結合の一部を水添し、水添され分岐ブロック共重合体 C-3 を得た。その水添率は 42 重量%であった。

表 4 に示す配合組成を有するスチレン系重合体組成物を実施例 1 と同様の方法で成形し、物性を測定あるいは評価した。結果を表 4 に示す。

#### 実施例 8

分岐ブロック共重合体 B-1 を構成する “B”、“B<sub>1</sub>”、“B<sub>2</sub>” の部分がブタジエン単量体単位とイソプレン単量体単位とを 20/5 の比で含有する以外は分岐ブロック共重合体 B

－ 1 と同じである分岐ブロック共重合体 D－ 1 を、ブタジエンの代わりにブタジエンとイソプレンとの混合物を用いる以外は分岐ブロック共重合体 B－ 1 を製造するのと同様の方法で製造した。

表 4 に示す配合組成を有するスチレン系重合体組成物を、実施例 1 と同様の方法で成形し、物性を測定あるいは評価した。結果を表 4 に示す。

#### 実施例 9

分岐ブロック共重合体 B－ 2 を構成する “B” の部分がブタジエン単量体単位とイソプレン単量体単位とを 26 / 5 の比で含有する以外は分岐ブロック共重合体 B－ 2 と同じである分岐ブロック共重合体 D－ 2 を、ブタジエンの代わりにブタジエンとイソプレンとの混合物を用いる以外は分岐ブロック共重合体 B－ 2 を製造するのと同様の方法で製造した。

表 4 に示す配合組成を有するスチレン系重合体組成物を実施例 1 と同様の方法で成形し、物性を測定あるいは評価した。結果を表 4 に示す。



表1

	A-1	A-2	A-3	A-4
スチレン含量 (重量%)	88	83	78	90
30℃貯蔵弾性率 (P)	$1.85 \times 10^9$	$1.80 \times 10^9$	$1.70 \times 10^9$	$1.88 \times 10^9$
貯蔵弾性率が30℃の貯蔵弾性率の50%となる温度 (°C)	82	76	70	86
MFR (g/10min)	3.5	4.0	4.8	2.8
溶融粘度 (ポイズ)	180℃	28,000	18,500	16,800
	190℃	24,500	15,600	13,800
	200℃	20,200	12,800	12,000
	210℃	17,700	11,100	10,200
	220℃	15,500	10,100	8,400
	230℃	14,700	9,300	7,500
240℃	14,200	9,000	7,120	16,100

表2

	スチレン含量 (重量%)	スチレンの ブロック率 (重量%)	スチレン重合体ブロッ クのピーク分子量	分岐ブロック共重合体の構造 * 1
B-1	75	97	①8,000 ②16,000 ③100,000	$\left  S_1-S_2-S_3-B_1-B/S-B_2 \right $ $S_2-S_3-B_1-B/S-B_2$ $S_3-B_1-B/S-B_2, X$
B-2	69	99	①15,000 ②90,000	$\left  S_1-S_2-B/S-B \right $ $S_2-B/S-B, X$
B-3	81	91	①26,000 ②70,000	$\left  S_1-S_2-B/S \right $ $S_2-B/S, X$
B-4	74	98	①8,000 ②130,000	$\left  S_1-S_2-B/S-B_2 \right $ $S_2-B/S-B_2, X$
B-5	89	95	①3,000 ②180,000	$\left  S_1-S_2-B_1-B/S-B_2 \right $ $S_2-B_1-B/S-B_2, X$
B-6	60	83	①30,000 ②60,000	$\left  S_1-S_2-B_1-B/S-B_2 \right $ $S_2-B_1-B/S-B_2, X$
B-7	76	97	①30,000	$\left  S-B_1-B/S-B_2 \right , Y$

\* 1 : Bはブタジエン重合体ブロックを表し、B/Sは1, 3-ブタジエン/スチレン共重合体ブロックを表し、  
Sはスチレン重合体ブロックを表し、Xはエポキシ化大豆油の残基を表し、Yは四塩化ケイ素の残基を表す。

表 3

配 合 組 成	実施例 1	実施例 2	実施例 3	実施例 4	実施例 5	比較例 1	比較例 2	比較例 3	比較例 4	比較例 5	比較例 6
	スチレン/アクリル酸 n-ブチル共重合体の種類と量 (重量%) * 1	A-2 45	A-2 55	A-1 30	A-2 50	A-1 50	A-2 50	A-2 50	A-3 60	A-4 50	A-2 95
安 定 剤	分岐ブロック共重合体の種類と量 (重量%) * 1	B-1 55	B-2 45	B-3 70	B-4 50	B-1 50	B-5 50	B-6 50	B-1 40	B-1 50	B-1 5
	安定剤 a (重量部) * 2	0.4	0.4	-	0.3	0.8	0.4	-	-	-	0.2
	安定剤 b (重量部) * 2	0.2	0.3	0.6	0.1	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.1
	安定剤 c (重量部) * 2	0.1	0.2	0.5	-	-	0.1	0.2	0.1	0.4	-
シートや熱収縮性フィルムの物性	引張弾性率 (kgf/cm <sup>2</sup> ) 押出方向	14,200	12,300	16,400	15,300	15,600	17,800	9,200	16,400	15,000	21,000
	破断伸び (%) 押出方向	85	120	35	60	50	8	150以上	10	55	60
	面衝撃強度 (kg・cm)	110	145	50	90	70	12	150以上	14	80	85
	Haze (%)	86	120	55	53	48	4	200以上	6	47	63
	80℃収縮率 (%)	0.5	0.9	0.4	0.4	0.7	0.4	4.6	0.5	3.9	1.6
	VSP (°C)	48	56	42	46	42	45	58	44	62	40
FE	81	76	88	81	87	82	70	82	75	89	75
	○	○	△	○	○	○	×	○	×	×	○

(注) 安定剤 a : 2-[1-(2-ヒドロキシ-3, 5-ジ-tert-ペンチルフェニル) エチル]-4-6-ジ-tert-ペンチルフェニルアクリレート  
安定剤 b : n-オクタデシル-3-(3, 5-ジ-tert-ペンチル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオネート  
安定剤 c : トリス-(ノニルフェニル) フォスファイト

\* 1 : スチレン/アクリル酸 n-ブチル共重合体と分岐ブロック共重合体との合計重量に占める重量%

\* 2 : 安定剤量は、スチレン/アクリル酸 n-ブチル共重合体と分岐ブロック共重合体との合計 100 重量部に対する添加量。

表4

		実施例6	実施例7	実施例8	実施例9
配合組成	スチレン/アクリル酸n-ブチル共重合体の種類と量 (重量%) * 1	A-2 40	A-1 25	A-2 45	A-2 60
	分岐ブロック共重合体の種類と量 (重量%) * 1	C-1 60	C-3 75	D-1 55	D-2 40
	安定剤 a (重量部) * 2	0.2	0.1	0.1	0.1
	安定剤 b (重量部) * 2	0.2	0.1	0.1	0.2
シートや熱収縮性フィルムの物性	安定剤 c (重量部) * 2	0.1	—	0.1	0.2
	引張弾性率 (kgf/cm <sup>2</sup> ) 押出方向	14, 50	17, 00	14, 40	13, 10
	直角方向	0	0	0	0
		11, 30	14, 60	11, 10	10, 60
		0	0	0	0
	破断伸び (%) 押出方向	80	35	85	50
	直角方向	110	45	105	65
	面衝撃強度 (kg・cm)	78	50	80	110
	Haze (%)	0.7	0.8	0.4	0.9
	80℃収縮率 (%)	46	40	50	57
	VSP (℃)	83	91	82	78
	FE	○	○	○	○

(注) 安定剤 a : 2-[1-(2-ヒドロキシ-3, 5-ジ-tert-ペンチルフェニル)エチル]-4-6-ジ-tert-ペンチルフェニルアクリレート

安定剤 b : n-オクタデシル-3-(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート

安定剤 c : トリス-(ノニルフェニル)フォスファイト

\* 1 : スチレン/アクリル酸n-ブチル共重合体と分岐ブロック共重合体との合計重量に占める重量%

\* 2 : 安定剤量は、スチレン/アクリル酸n-ブチル共重合体と分岐ブロック共重合体との合計100重量部に対する添加量。

### 産業上の利用可能性

本発明のスチレン系重合体組成物から得られるシート、フィルムは、引張弾性率、破断伸び、面衝撃強度が大きく、耐熱性、透明性に優れるだけでなく、F E も少ない。また、本発明のスチレン系重合体組成物から得られる熱収縮性フィルムは、F E が少ない上に、低温収縮性に優れている。そのため、本発明のスチレン系重合体組成物は、ラッピングフィルム、発泡容器などにラミネートするフィルム、熱収縮性フィルムなどの種々の用途に好適に用いることができる。

## 請 求 の 範 囲

1. スチレン単量体単位の含有量が80～89重量%、アクリル酸n-ブチル単量体単位の含有量が20～11重量%であるスチレン/アクリル酸n-ブチル共重合体(I)と、ビニル芳香族炭化水素単量体単位の含有量が65～85重量%、共役ジエン単量体単位の含有量が35～15重量%である分岐ブロック共重合体(II)とを包含するスチレン系重合体組成物であって、

該分岐ブロック共重合体(II)は、少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素重合体ブロックと、少なくとも1つの共役ジエン重合体ブロック及び少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素/共役ジエン共重合体ブロックからなる群から選ばれる少なくとも1つの重合体ブロックとを含有するブロック構造を有し、

該分岐ブロック共重合体(II)の該少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素重合体ブロックは、そのゲルパーミエーションクロマトグラムにおいて5,000～30,000の範囲と50,000～150,000の範囲に各々少なくとも1つのピーク分子量を有し、

該分岐ブロック共重合体(II)に含まれるビニル芳香族炭化水素単量体単位の総重量に対する、該少なくとも1つのビニル芳香族炭化水素重合体ブロックに含まれるビニル芳香族炭化水素単量体単位の重量%で定義される、ビニル芳香族炭化水素

単量体単位のブロック率が、90重量%より大きく、100重量%以下であり、

該スチレン／アクリル酸 *n*－ブチル共重合体（I）と該分岐ブロック共重合体（II）との重量比が10／90～90／10であることを特徴とする、スチレン系重合体組成物。

2．該スチレン／アクリル酸 *n*－ブチル共重合体（I）のスチレン単量体単位の含有量が83～89重量%、アクリル酸 *n*－ブチル単量体単位の含有量が17～11重量%であることを特徴とする、請求項1に記載のスチレン系重合体組成物。

3．該分岐ブロック共重合体（II）の共役ジエン単量体単位が1，3－ブタジエン及びイソプレンからなる群から選ばれる少なくとも1種の共役ジエンに由来することを特徴とする、請求項1又は2に記載のスチレン系重合体組成物。

4．該分岐ブロック共重合体（II）の共役ジエン単量体単位の脂肪族二重結合が部分的に水添されており、その水添率が1～50%であることを特徴とする、請求項1～3のいずれかに記載のスチレン系重合体組成物。

5．該スチレン／アクリル酸 *n*－ブチル共重合体（I）の180～240℃における溶融粘度  $P(T)$  が、次の関係式：

$$1.46 \times 10^5 - 1119.2 \times T + 2.256 \times T^2$$

$$\leq P(T) \leq$$

$$2.91 \times 10^5 - 2350 \times T + 5 \times T^2$$

(ただし、Tは溶融粘度の測定温度(℃)を表し、P(T)は測定温度T(℃)における溶融粘度(ポイズ)を表す。)


を満足することを特徴とする、請求項1～4のいずれかに記載のスチレン系重合体組成物。

6. 該スチレン／アクリル酸n-ブチル共重合体(I)の30℃における貯蔵弾性率が $1.5 \times 10^9 \sim 2.5 \times 10^9$  Paの範囲であり、該共重合体(I)が、30℃における貯蔵弾性率の50%の貯蔵弾性率を示す温度が75～100℃の範囲であることを特徴とする、請求項1～5のいずれかに記載のスチレン系重合体組成物。

7. 安定剤として2-[1-(2-ヒドロキシ-3,5-ジ-tert-ペンチルフェニル)エチル]-4-6-ジ-tert-ペンチルフェニルアクリレートを、該スチレン／アクリル酸n-ブチル共重合体(I)と該分岐ブロック共重合体(II)との合計100重量部に対して0.05～3重量部含むことを特徴とする、請求項1～6のいずれかに記載のスチレン系重合体組成物。



FIG. 1



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/04373

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl<sup>7</sup> C08L 53/02, C08L 25/14

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl<sup>7</sup> C08L 53/02, C08L 25/14

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1926-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2000
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2000	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2000

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

Derwent WPIL C08L 53/02, C08L 25/14 in abstract

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 08-041281 A (Nippon Steel Chemical Co., Ltd.), 13 February, 1996 (13.02.96), Claims; Par. Nos. 0001, 0009 to 0010	1-3, 5-6
Y	Claims; Par. Nos. 0001, 0009 to 0010	1-3, 5-6
A	Claims; Par. Nos. 0001, 0009 to 0010 (Family: none)	4, 7
X	JP 07-216187 A (Denki Kagaku Kogyo K. K.), 15 August, 1995 (15.08.95), Claims; Par. Nos. 0001, 0020, 0030 to 0031, 0034	1-3, 5-6
Y	Claims; Par. Nos. 0001, 0020, 0030 to 0031, 0034	1-3, 5-6
A	Claims; Par. Nos. 0001, 0020, 0030 to 0031, 0034 (Family: none)	4, 7
X	JP 09-151285 A (Asahi Chemical Industry Co., Ltd.), 10 June, 1997 (10.06.97), Claims; Par. No. 0001	1-3, 5-6
Y	Claims; Par. No. 0001	1-3, 5-6
A	Claims; Par. No. 0001 (Family: none)	4, 7

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
28 August, 2000 (28.08.00)

Date of mailing of the international search report  
05 September, 2000 (05.09.00)

Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/04373

## C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 3639517 A (Phillips Petroleum Company), 01 February, 1972 (01.02.72), Claims; page 1, Column 1, lines 16 to 21; page 1, Column 2, lines 3 to 12	1-3, 5-6
A	Claims; page 1, Column 1, lines 16 to 21; page 1, Column 2, lines 3 to 12 & JP, 48-004106, B Claims; page 1, Column 1, 9 <sup>th</sup> line from the bottom to 7 <sup>th</sup> line from the bottom; page 1, Column 2, 7 <sup>th</sup> line from the bottom to page 2, Column 3, line 2 & BE, 742376, A & ZA, 6908194, A & FR, 2030731, A & NL, 6917908, A & DE, 1959922, A & GB, 1268527, A & CA, 911095, A	4, 7

<b>A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))</b> Int. Cl <sup>7</sup> , C08L 53/02, C08L 25/14				
<b>B. 調査を行った分野</b> 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl <sup>7</sup> , C08L 53/02, C08L 25/14				
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2000年 日本国実用新案登録公報 1996-2000年 日本国登録実用新案公報 1994-2000年				
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) Derwent WPIL アブストラクト中の C08L 53/02, C08L 25/14				
<b>C. 関連すると認められる文献</b>				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
X	JP, 08-041281, A (新日鐵化学株式会社) 13. 2月. 1996 (13. 02. 96) 特許請求の範囲、段落0001、段落0009-0010	1-3, 5-6		
Y	特許請求の範囲、段落0001、段落0009-0010	1-3, 5-6		
A	特許請求の範囲、段落0001、段落0009-0010 ファミリーなし	4, 7		
X	JP, 07-216187, A (電気化学工業株式会社) 15. 8月. 1995 (15. 08. 95) 特許請求の範囲、段落0001、段落0020、段落0030-	1-3, 5-6		
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。</span>				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top; border: none;">           * 引用文献のカテゴリー            「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの            「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの            「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)            「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献            「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願         </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; border: none;">           の日の後に公表された文献            「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの            「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの            「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの            「&amp;」 同一パテントファミリー文献         </td> </tr> </table>			* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了した日 28. 08. 00	国際調査報告の発送日 <div style="text-align: right; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">05.09.00</div>			
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 原田 隆興 <div style="float: right; text-align: right;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright; font-weight: bold;">原田</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100px;"> <span>4.J</span> <span>9167</span> </div> </div>			
電話番号 03-3581-1101 内線 3493				

C (続き). 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	0031、段落0034 特許請求の範囲、段落0001、段落0020、段落0030－ 0031、段落0034	1-3, 5-6
A	特許請求の範囲、段落0001、段落0020、段落0030－ 0031、段落0034 ファミリーなし	4, 7
	JP, 09-151285, A (旭化成工業株式会社) 10. 6月. 1997 (10. 06. 97)	
X	特許請求の範囲、段落0001	1-3, 5-6
Y	特許請求の範囲、段落0001	1-3, 5-6
A	特許請求の範囲、段落0001 ファミリーなし	4, 7
	US, 3639517, A (Phillips Petroleum Company) 1. 2月. 1972 (01. 02. 72)	
Y	特許請求の範囲、第1頁第1欄第16行－第21行、第1頁第2欄 第3行－第12行	1-3, 5-6
A	特許請求の範囲、第1頁第1欄第16行－第21行、第1頁第2欄 第3行－第12行 & JP, 48-004106, B、特許請求の範囲、第1頁 第1欄下から第9行－下から第7行、第1頁第2欄下から第7行－ 第2頁第3欄第2行 & BE, 742376, A & ZA, 6908194, A & FR, 2030731, A & NL, 6917908, A & DE, 1959922, A & GB, 1268527, A & CA, 911095, A	4, 7